



*We made it better. Again.*

**RINOX GEL & QUICK PASSIV**  
Reinigingsinstructies  
Instructions de nettoyage  
Cleaning instructions  
Reinigung

NL

Corrosie (onder de vorm van roest) op de drain kan voorkomen, maar wordt steeds veroorzaakt door elementen die **tijdens de plaatsing of tijdens gebruik**, op de drain terechtkomen. RVS zal zonder externe invloeden **niet uit zichzelf** gaan roesten.

**Voorkomende oorzaken voor roestvorming op de drain zijn:**

- Roestafzetting door ijzerhoudend water. Als u in een gebied woont met ijzerhoudend leidingwater. Na het opdrogen van het water, zal er op de goot een bruine roestachtige sluier/waas achterblijven.
- Staaldeeltjes die op het oppervlak neerdwarrelen, bv. in de buurt van spoorwegen
- Aantasting door aerosolen, bijv. in kustgebieden
- Bepaalde chemicaliën of zeepsoorten kunnen het RVS aantasten.
- Chloor tast RVS aan. Als u in een gebied woont met chloorhoudend leidingwater.
- Poetsen van de drain met chloorhoudende of bijtende reinigingsproducten



FR

La corrosion (sous forme de rouille) sur le drain peut se produire, mais elle est toujours causée par des éléments qui se retrouvent sur le drain de douche lors de l'installation ou pendant l'utilisation. L'acier inoxydable ne rouille pas par lui-même sans influences extérieures.

**Les causes courantes de rouille sur le drain sont:**

- Dépôts de rouille causés par l'eau ferreuse. Si vous vivez dans une région où l'eau du robinet est riche en fer. Une fois que l'eau a séché, un voile brun rouillé reste sur le drain.
- Particules d'acier flottant à la surface, par exemple à proximité des chemins de fers.
- Dégradation par aérosols, par exemple dans les zones côtières
- Certains produits chimiques ou savons peuvent attaquer l'acier inoxydable.
- Le chlore affecte l'acier inoxydable. Peut se produire si vous vivez dans une zone avec de l'eau du robinet chlorée.
- Lors du nettoyage du drain avec des produits de nettoyage chlorés ou caustiques

EN

Corrosion (in the form of rust) on the drain can occur, but is always caused by elements that end up on the drain during installation or during use. Stainless steel will not rust by itself without external influences.

**Common causes for rust on the drain are:**


- Rust deposits due to ferrous water. If you live in an area with iron-rich tap water. After the water has dried, a brown rusty veil / haze will remain on the gutter.
- Steel particles floating on the surface, eg near railways
- Degradation by aerosols, eg in coastal areas
- Certain chemicals or soaps can attack the stainless steel.
- Chlorine affects stainless steel. If you live in an area with chlorinated tap water.
- Cleaning the drain with chlorinated or caustic cleaning products

DE

Korrosion (in Form von Rost) an den Duschkanälen kann auftreten, wird jedoch immer durch Elemente verursacht, die während der Installation oder während des Gebrauchs auf dem Duschkanal landen. Edelstahl rostet ohne äußere Einflüsse nicht von selbst.


**Häufige Ursachen für Rost am Abfluss sind:**

- Rostablagerungen durch Eisenwasser. Wenn Sie in einem Gebiet mit eisenreichem Leitungswasser leben. Nach dem Trocknen des Wassers verbleibt ein brauner, rostiger Dunst / Dunst auf dem Duschabfluss.
- Auf der Oberfläche schwimmende Stahlpartikel, z. B. in der Nähe von Eisenbahnen.
- Abbau durch Aerosole, z. B. in Küstengebieten
- Bestimmte Chemikalien oder Seifen können den Edelstahl angreifen.
- Chlor wirkt sich auf Edelstahl aus. Wenn Sie in einem Gebiet mit chloriertem Leitungswasser leben.
- Beim Reinigen des Duschkanals mit chlorierten oder ätzenden Reinigungsmitteln



1

Breng de Rinox Gel aan met borstel of spons op de plaats van de corrosie. / Appliquer le Rinox Gel au moyen d'une brosse ou éponge à l'endroit de la corrosion. / Apply the Rinox gel with a brush or a sponge where the rust is. / Bringen Sie den Rinox Gel mit einem Pinsel oder mit einem Schwamm auf der Korrosion.



3

Overvloedig afspoelen met water. / Rincer abondament à l'eau claire. / Rinse abundantly with water. / Spülen Sie das reichlich nach mit Wasser.



2

Laat 1 à 2 uur inwerken. / Laissez impregner durant 1 à 2 heures. / Allow the gel to do its work by leaving it on the surface for 1 or 2 hours. / lassen Sie das 1 bis 2 Stunden einweichen.



4

Breng de Quick Passiv aan op het zuivere oppervlak. / Appliquer le Quick Passiv sur la surface propre. / Apply the Quick Passiv on a clean and dry surface. / Wenden Sie der Quick Passiv auf die reine Oberfläche.



6

Naspelen is niet noodzakelijk. / Il n'est pas nécessaire de rincer. / Rinsing isn't necessary. / Nachspülen ist nicht erforderlich.



5

5 à 10 min laten inwerken. / Laissez impregner durant 5 à 10 minutes. / Wait for 5 or 10 minutes. / Lassen Sie das 5 bis 10 Minute einwirken.



A brand by Group Nivelles

[www.i-drain.com](http://www.i-drain.com) • [sales@groupnivelles.com](mailto:sales@groupnivelles.com)

T: +32(0)11 68 96 68 • Ambachtsweg 14 • B-3890 Gingelom



Brands by Group Nivelles

I-DRAIN® is not liable for possible printing errors or errors in pictures and drawings in this brochure.  
Non-binding document. We reserve the right at any time to alter the productdesign and specifications.  
Minor differences between printed and actual colours may exist.